



## Prøvningsrapport

Excellent ApS  
att. Ole Frederiksen  
Postboks 32  
Møllevej 2, Bale  
8544 Mørke

Side 1 af 1  
Antal bilag: 0  
Cosign. *L. Fomsgaard*

### Prøvning af

Gråt hul-perforeret fliseelement, 250 mm x 250 mm.  
Materialet er modtaget den 20.03.1992.

### Prøvningsmetode

Måling af overslagsspænding med en Holiday Detector. Fliseelementet lagt på en metalplade som den ene elektrode og spændingen påført midt på flisens overside med en børsteformet elektrode.

### Prøvningsresultat

Der er ikke målt overslag ved 13.000 V.

Venlig hilsen  
Plastteknologi

*Preben Ingerslev*  
Preben Ingerslev  
Civilingeniør